

Montážna pena hadičková nízkorozťažná celoročná

**Jednorázové hobby montáže okien, dverí, tam kde nie je
žadúca zväčšená expanzia.**

Protipožiarna trieda podľa DIN 4102 - B3.



Montážna pena BAUTEKO

jednokomponentná, rozpínavá, vysoko kvalitná pena na báze polyuretánu pripravená k jednoduchému použitiu s pištoľovým alebo trubičkovým aplikátorom sa vyznačuje:

- rýchloschnúca
- vynikajúca tepelná a akustická izolácia
- montáž rámov okien a dverí, vyplňovanie dutín
- spojovanie izolačných materiálov (polystyrén).

Aplikácia:

Pred aplikáciou dokonale pretrepte plechovku asi 30x. Povrch očistite od prachu, masnôt a iných nečistôt a navlhčite.

Čistenie:

Pred vytvrdením je možné penu odstrániť Čističom PUR peny BAUTEKO. Po vytvrdnutí je možné odstránenie iba mechanicky.

Pracovná teplota:

+5 °C až +30 °C.

Na opravy: používajte rovnaký typ peny.

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v zvislom stave pri +5 °C až +25 °C.

Technické údaje:

Báza: polyuretán

Konzistencia: stabilná penová hmota

Systém vytvrdzovania: vzdušnou vlhkosťou

Tvorba šupky: 8 min (20 °C/65 % vlhkosť)

Rýchlosť schnutia: povrch nelepi po 25-30 min. pri 20 °C

Rýchlosť vytvrdzovania: 3 cm za cca 1,5 hod (20 °C, 90 % r. h.)

Výdatnosť: 750 ml/45 l; 720 ml/40 l; 650 ml/35 l

Zmršťovanie: žiadne

Štruktúra peny: 70 - 80 % uzavretých buniek

Špecická hmotnosť: 25 kg/m³ (po vytvrdnutí)

Teplotná odolnosť: -50 °C až +90 °C (po vytvrdnutí)

Charakter peny: tixotropný

Trieda horľavosti: C3 (B3 podľa DIN 4102 Part 2)

Izolačný faktor: 0,33 W/meter Kelvin

Dielektrická konštanta: nestanovuje sa

Špecický elektrický odpor: nestanovuje sa

Pevnosť v strihu: > 17 N/cm² (DIN 53427)

Pevnosť v tlaku: > 3 N/cm² (DIN 53421)

Pevnosť v ohybe: > 7 N/cm² (DIN 53423)

Absorpcia vody: 1 % obj. (DIN 53429)

Balenie:

750 ml - PUR pena hadičková nízkorozťažná celoročná.