

Technický list 010

Technický list platí pre výrobky	charBIT® A330 H A330 H
Opis výrobku	Asfaltovaný pás typu A je naimpregnovaná nasiakavá nosná vložka zo strojovej handrovej lepenky (najlacnejší pás). Výrobok nemá žiadnu povrchovú úpravu.
Podľa určenia spadá do skúšobných noriem	EN 13859-2 ako podkladová a pre poistné hydroizolácie pre steny EN 13707 ako separačná vrstva
Oblasť použitia	Ako dočasná a provizórna hydroizolácia stavieb, dočasne ako provizórny strešný pás, ako provizórne krytie aj mimo oblasti stavebníctva (napr. prikrytie rôznych materiálov pred zrážkovou vodou).
Vyhotovenie a označenie výrobku	Nosná vložka - strojová handrová lepenka - je naimpregnovaná cestným asfaltom. Pásky sa predávajú v rolách so šírkou 1 m a s dĺžkou 20 m a 30 m.

Spracovanie	Pri spracovaní asfaltových pásov je vždy nutné dodržať zásady uvedené v ČSN. Pre kvalitu izolačných prác je nutné, aby teplota konštrukcie, materiálu a ovzdušia bola vyššia než +5 °C na základe pokynov výrobcu na spracovanie asfaltových pásov.
Skladovanie	Kotúče asfaltových pásov sa skladujú v krytých skladiskách na suchej, rovnej a pevnej podlahe uloženej nastojato tak, aby neboli vystavené UV žiareniu a priamym poveternostným vplyvom. V blízkosti nesmú byť žiadne tepelné zdroje. Maximálna skladovateľnosť výrobku je 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru.
Preprava	Kotúče asfaltových pásov sa dopravujú na paletách nastojato v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch.

Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 010 sú podrobované testom vlastností v rozsahu a frekvencii presne daných vo vyššie uvedených normách.

Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.

Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	hodnota
Rozmery	dĺžka	1848-1		m	min. udávaná dĺžka
	šírka	1848-1		m	1,00 m ±0,8 %
	priamosť	1848-1		mm	max. 20 mm/10 m dĺžka
Zjavné chyby		1850-1		-	bez zjavných chýb
Plošná hmotnosť		1849-1		kg/m ²	0,60 ±0,15
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E
Ťahové vlastnosti:	pozdlžna	12311-1		N/50 mm	≥ 400
Pevnosť	priečna				≥ 250
Ťahové vlastnosti:	pozdlžna		%	≥ 1,5	
Ťažnosť	priečna			≥ 2,5	
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)		12310-1		N	≥ 50
Umelé starnutie	Ťahové vlastnosti:	12311-1		N/50 mm	≥ 350
					Pevnosť
	Ťahové vlastnosti:		%	≥ 1,0	
				Ťažnosť	≥ 2,0
Vodotesnosť		13111		W1	0 ml

Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Systém posudzovania zhody 2+, 3

Technický list 010

Technický list platí pre výrobky	charBIT® A500 H A500 H
Opis výrobku	Asfaltovaný pás typu A je naimpregnovaná nasiakavá nosná vložka zo strojovej handrovej lepenky (najlacnejší pás). Výrobok nemá žiadnu povrchovú úpravu.
Podľa určenia spadá do skúšobných noriem	EN 13859-2 ako podkladová a pre poistné hydroizolácie pre steny EN 13707 ako separačná vrstva
Oblasť použitia	Ako dočasná a provizórna hydroizolácia stavieb, dočasne ako provizórny strešný pás, ako provizórne krytie aj mimo oblasti stavebníctva (napr. prikrytie rôznych materiálov pred zrážkovou vodou).
Vyhotovenie a označenie výrobku	Nosná vložka - strojová handrová lepenka - je naimpregnovaná cestným asfaltom. Pásky sa predávajú v rolách so šírkou 1 m a s dĺžkou 20 m.

Spracovanie	Pri spracovaní asfaltových pásov je vždy nutné dodržať zásady uvedené v ČSN. Pre kvalitu izolačných prác je nutné, aby teplota konštrukcie, materiálu a ovzdušia bola vyššia než +5 °C na základe pokynov výrobcu na spracovanie asfaltových pásov.
Skladovanie	Kotúče asfaltových pásov sa skladujú v krytých skladiskách na suchej, rovnej a pevnej podlahe uloženej nastojato tak, aby neboli vystavené UV žiareniu a priamym poveternostným vplyvom. V blízkosti nesmú byť žiadne tepelné zdroje. Maximálna skladovateľnosť výrobku je 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru.
Preprava	Kotúče asfaltových pásov sa dopravujú na paletách nastojato v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch.

Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 010 sú **podrobované testom vlastností v rozsahu a frekvencii presne daných vo vyššie uvedených normách.**

Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.

Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	hodnota
Rozmery	dĺžka	1848-1		m	min. udávaná dĺžka
	šírka	1848-1		m	1,00 m ±0,8 %
	priamosť	1848-1		mm	max. 20 mm/10 m dĺžka
Zjavné chyby		1850-1		-	bez zjavných chýb
Plošná hmotnosť		1849-1		kg/m ²	0,90 ±0,15
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E
Ťahové vlastnosti:	pozdlžna	12311-1		N/50 mm	≥ 500
Pevnosť	priečna				≥ 300
Ťahové vlastnosti:	pozdlžna			%	≥ 1,5
Ťažnosť	priečna				≥ 2,5
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)		12310-1		N	≥ 50
Umelé starnutie	Ťahové vlastnosti:	12311-1		N/50 mm	≥ 450
	Pevnosť				≥ 250
	Ťahové vlastnosti:			%	≥ 1,0
	Ťažnosť				≥ 2,0
Vodotesnosť		13111		W1	0 ml

Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Systém posudzovania zhody 2+, 3