

Aplikačný list

bauteko roadbit
studená asfaltová zmes



✓ **Neodporúča sa** aplikovať zmes nad 25°C teploty okolia.

✓ **Neodporúča sa** aplikovať zmes pri predpoklade namoknutia zmesi dažďom alebo prístupom vody do 24 hodín.

✓ **Pri aplikácii zmesi** sa definuje 1 vrstva v maximálnej v hrúbke 2 cm. Utláčiť (užabovať). Následne zasypať kamenivom frakcie 0-4 a po 15 minútach aplikovať druhú vrstvu maximálne v hrúbke 2 cm. Následne zasypať kamenivom frakcie 0-4. Utláčiť (užabovať).

✓ Podklad sa **nesmie penetrovať**.

✓ **Zmes sa nesmie nahrievať** pred aplikáciou zmesi, ani po aplikácii zmesi plameňom ani iným tepelným zdrojom.

Frakcia 0-4

Max. 2 cm

Frakcia 0-4

Max. 2 cm

staviame.to
Vaše stavebné centrum

Bratislava – Nové Zámky – Šurany – Martin

Lučenec – Poltár – Prešov – Humenné