

**PECNÝ TMEL**

Pecný tmel je mimoriadne kvalitná tmeliaca silikátová pasta, ktorá po vytvrdnutí odoláva teplotám až do 1200°C.

**Technické dáta:**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Báza</b>                 | sodný silikát        |
| <b>Konzistencia</b>         | stabilná pasta       |
| <b>Systém vytvrdzovania</b> | fyzikálne vysychanie |
| <b>Zmrštenie</b>            | žiadne               |
| <b>Merná hmotnosť</b>       | cca 1,8 g/ml         |
| <b>Teplotná odolnosť</b>    | 1200°C               |

**Charakteristika:**

- pripravený na okamžité použitie
- tvorí tvrdú špárovaciu hmotu
- po vytvrdnutí nepraská a nedrobí sa
- odoláva vysokým teplotám až do 1200°C
- neobsahuje azbest

**Príklady použitia:**

- tmelenie spojov a otvorov v peciach, vykurovacích systémoch, tmelenie roštov atď.
- utesňovanie spojov a otvorov v miestach vysokých teplôt
- inštalácie vykurovacieho systému pecí
- opravy konštrukcií vystavovaných vysokým teplotám

**Prevedenie:**

Farba: čierna

Balenie: kartuša 280 ml

**Skladovateľnosť:**

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. **Chráňte pred mrazom!**

**Podklady:** betón, kov, tehly

Stav povrchu: čistý, zbavený prachu, drobiacich sa častíc a mastnoty

Príprava: pre zvýšenie príľnavosti je vhodné povrch navlhčiť vodou

**Pracovný postup:**

Nanášanie: aplikačnou pištoľou, špachtľou, murárskou lyžicou

Čistenie: vodou

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **pecný tmel**

**Veľkosť špáry:**

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 20 mm

**Bezpečnosť a hygiena:** Viď. Bezpečnostný list výroku a údaje uvedené na etikete

**Poznámka:** Mierne zahriatie behom 12 hodín po nanosení tmelu predchádza tvorbe bublín a zlepšuje štruktúru tmelu pre tepelné použitie. Neaplikujte v miestach, kde hrozí stále vystavenie pôsobenou vlhkosti.